



## TECHNISCHES DATENBLATT

### RECA EPDM O

RECA EPDM O ist eine Folie zur Abdichtung von Anschlüssen im Dach- und Bauelementen- Bereich.

#### Arbeitsvorbereitung und Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Fett, Staub und Öl sein.

Die zu verklebenden Flächen mit S78 (0898 511 1) oder S80 (0898 480 1) bestreichen. Wir empfehlen eine Untergrund- und Überlappungsverklebung von 50mm, ggf. sind weitere Verklebungen, die das Abrutschen der Folie verhindern, vorzunehmen. Die Folie auf den Untergrund andrücken und mit Hilfe eines Andruckrollers anrollen.

| Art.-Nr.     | Bandbreite   | Rollenlänge<br>m | Kartoninhalt<br>lfm. | VPE / Karton |
|--------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|
| 0800 601 100 | 0,75 x 100mm | 25m              | 25                   | 1            |
| 0800 601 150 | 0,75 x 150mm | 25m              | 25                   | 1            |
| 0800 601 200 | 0,75 x 200mm | 25m              | 25                   | 1            |
| 0800 601 250 | 0,75 x 250mm | 25m              | 25                   | 1            |
| 0800 602 300 | 1,20 x 300mm | 25m              | 25                   | 1            |



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produktdaten:

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Farbe                           | Schwarz                            |
| Material                        | Synthesekautschuk auf Basis EPDM   |
| UV- und Witterungsbeständigkeit | Gegeben                            |
| Diffusionswiderstandszahl       | 32.000 $\mu$                       |
| Reißfestigkeit                  | $\geq 6,5 \text{ N} / \text{mm}^2$ |
| Scherfestigkeit                 | $> 25 \text{ kN} / \text{m}$       |
| Dehnfähigkeit                   | Mind. 300%                         |
| Verarbeitungstemperatur         | +5°C bis + 35°C                    |
| Temperaturbeständigkeit         | -40°C bis +130°C                   |
| Lagerzeit                       | Unbegrenzt                         |

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 21.08.2019

Seite 2 von 2